



## TURMOCOR DFW 60



Tisk:18. 01. 24

**TURMOCOR DFW 60** tvori trd, vosku podoben film, ki je odporen na morsko vodo in ščiti pred agresivno kemično atmosfero.

### Posebne lastnosti

- Odlična zaščita pred korozijo
- Visoka odpornost proti oksidaciji
- Visoka odpornost proti staranju
- Visoka afiniteta kovin
- Zelo dobra odpornost na medije

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	rjava		
Gostota pri 20°C	0,81	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Začetno vrelišče	145	°C	
Plamenišče	cca. 40	°C	DIN EN ISO 2592
Preskus s slanim pršilom	> 300	h	DIN 50021
Debelina filma	cca. 25	µm	

### Aplikacija

Dolgotrajna zaščita pred korozijo za konzerviranje strojev, cevi in rezervnih delov.

Čas sušenja je približno 60 minut.

Za različne namene je mogoče **TURMOCOR DFW 60** razredčiti v topilih, kot je beli špirit ali podobno.

### Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

