



TURMOSYNTHGREASE CSX 1002

K P H C 2 N -40



Tisk: 26. 01. 23

TURMOSYNTHGREASE CSX 1002 je mast s kalcijevim kompleksnim sulfonatom. Vrhunska struktura zgoščevalca zagotavlja odlično mehansko stabilnost masti, kar omogoča visoke zmogljivosti v ekstremnih delovnih pogojih. Zlasti ob stalni izpostavljenosti vodi se mast ne izpere niti ne spremeni njene konsistence.

TURMOSYNTHGREASE CSX 1002 je 2probity H1 registriran kot mazivo, ki mu tehnično ni mogoče preprečiti naključnega stika s hrano.

Posebne lastnosti:

- Odlične zmogljivosti v aplikacijah, ki delujejo pri velikih obremenitvah
- Lastnosti EP zaradi vrhunske strukture zgoščevalca
- Visoka toplotna stabilnost in oksidacijska odpornost
- Zelo dobra odpornost proti hladni in vroči vodi
- Odlične protikorozijske in proti obrabne lastnosti

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	svetlo rjava		
Gostota pri 20°C	0,93	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-20 do 140	°C	
Zgoščevalec	Ca sulfonatni kompleks		
Bazno olje	Belo olje		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	93	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznega olja pri 100°C	14,4	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Obstojnost na vodo	1 - 80		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF - Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Korozija bakra (24 h / 100°C)	1a		DIN 51811
Faktor vrtenja (n x dm)	500.000	mm/min	

Področja uporabe:

TURMOSYNTHGREASE CSX 1002 je še posebej primerna za mazanje valjčnih in navadnih ležajev in kaže optimalno obnašanje pri počasnih in srednjih hitrostih ter za nihajna gibanja. Izkazuje odlične lastnosti pri visokih obremenitvah, udarnih obremenitvah, vibracijah, pri povišanih temperaturah ležaja, pa tudi pri izpostavljenosti vroči ali hladni vodi.

TURMOSYNTHGREASE CSX 1002 se uporablja v živilski, pijačni in farmacevtski industriji, pa tudi v industriji strojev in embalaže.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg



#CD1920553

LUBCON d.o.o.

Šmihel 33 , 8000 Novo mesto - tel: 07 338 07 60 fax: 07 338 07 63 email: lubcon@lubcon.si WEB www.lubcon.si