



TURMOTEMP II/400 KL

K P FK 2 U -30



Tisk: 10. 01. 24

TURMOTEMP II/400 KL je večnamenska mast na bazi perfluoriranih polietrnih olj. Ta olja so popolnoma stabilna in imajo optimalno oksidacijsko in toplotno stabilnost.

Posebne lastnosti :

- Brez nabrekanja plastomerov in elastomerov
- Dolga življenjska doba pri visokih temperaturah
- Brez silikona
- Visoka odpornost na kemikalije
- Nizke izgube zaradi izhlapevanja
- Zelo dobra visoka nosilnost

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	bela		
Gostota pri 20°C	1,99	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-30 do 260	°C	
Zgoščevalec	PTFE		
Bazno olje	PFPE		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznega olja pri 100°C	38	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljišče	nima	°C	DIN EN ISO 2176
Odpornost na vodo	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 - 0		DIN 51802
Faktor vrtenja (n x dm)	300.000	mm/min	
Začetni/delovni navor pri -20°C	194 / 106	mNm	ASTM D 1478
Test 4 kroglic (VKA)	8000 / 8500	N	DIN 51350

Področja uporabe:

Področja uporabe vključujejo dolgoročne temperaturno obremenjeno mazanje kotalnih ležajev in vodil. Verige, ležaji, obremenjeni valji, stroji za raztezanje filma, transporterji, kalandri in ventilatorji.

Vsa mazalna mesta morajo biti pred nanosom masti **TURMOTEMP II/400 KL** dobro razmaščena z **TURMOTEMPOIL 480** ali izopropanolom, acetonom ali drugim podobnim čistilnim sredstvom. Polni učinek maziva se doseže le, če so površine dobro očiščene in razmaščene.

Originalna pakiranja:

100 g tubice, 190 g tubice, 800 g kartuše, 1 kg, 10 kg, 25 kg

